

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE</i> <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 4 (2100 rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	6
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 1

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE</i> <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 4 (2100 rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	6
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 1

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE</i> <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 3 (750 Rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	4
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 0

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 3 (750 Rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	4
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 0

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 3 (750 Rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	4
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 0

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 4 (2100 Rev)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	6
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633 DIN 51130 DIN 51097	Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Clase 1 R9 CLASE A

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

ICONOS <i>ICONS</i>	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE OF NORMATIVE</i>		VALOR MEDIO <i>AVERAGE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±0,85%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,06%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,06% -0,01% C.L. +0,06% -0,01% A. ±0,02%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>14%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>19N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste <i>Resistant</i>
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB		GHA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)

ICONOS <i>ICONS</i>	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE OF NORMATIVE</i>		VALOR MEDIO <i>AVERAGE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±0,85%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,06%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,06% -0,01% C.L. +0,06% -0,01% A. ±0,02%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>14%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>19N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste <i>Resistant</i>
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB		GHA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)

ICONOS <i>ICONS</i>	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / <i>VALUE OF NORMATIVE</i>		VALOR MEDIO <i>AVERAGE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±0,85%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,06%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,03%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% C.L. +0,5% -0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% C.L. +0,8% -0,2% A. ±0,75%	C.C. +0,06% -0,01% C.L. +0,06% -0,01% A. ±0,02%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>14%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>19N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste <i>Resistant</i>
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB		GHA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)