

ICONOS ICONS	CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORMATIVE	VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE		VALOR MEDIO AVERAGE
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	Sin espaciador	Con espaciador	Sin espaciador
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,5%	±0,3%	±0,15%
	Espesor <i>Thickness</i>		±10%	±10%	±2%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,3%	±0,3%	±0,1%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,5%	±0,3%	±0,15%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. +0,5% -0,3% 0,3% A. ±0,5%	C.C. +0,8% -0,2% +0,8% -0,2% C.L. A. ±0,75%	C.C. +0,1% -0,1% C.L. +0,1% -0,1% A. ±0,3%
	Absorción agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	Media >10%		>13%
	FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i>	ISO 10545-4	>15N/mm ²		>19N/mm ²
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / Requested		Resiste Resistant
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result		Resiste Resistant
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3		5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i>	ISO 10545-13	Minimo GB		GHA - GLA

Para baldosas de porosa, grupo BIII (E> 10%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 4 (2100)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	9
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633 DIN 51130 DIN 51097	Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 1

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 3 (750)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	5
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633 DIN 51130 DIN 51097	Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 0

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	NORMA <i>NORMATIVE</i>	VALOR NORMA / VALUE <i>OF NORMATIVE</i>	VALOR MEDIO <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length & Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGHT</i>	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION REISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 3 (1500)
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	5
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633 DIN 51130 DIN 51097	Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i> Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 0

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)

	CARACTERISTICAS TECNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS	NORMA NORMATIVE	VALOR NORMA / VALUE OF NORMATIVE	VALOR MEDIO AVERAGE VALUE
	DIMENSIONALES DIMENSIONAL	ISO 10545-2	S > 410	
	Longitud y Anchura Length & Width		±0,6%	±0,2%
	Espesor Thickness		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados Straightness of sides		±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad Orthogonality		±0,6%	±0,2%
	Planitud Flatness		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorcion agua Water absorption	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION BENDING STRENGHT	ISO 10545-4	>35N/mm ²	≥40 N/mm ²
	HELADA FROST RESISTANT	ISO 10545-12	Exigida / Requested	Resiste Resistant
	CUARTEO CRAZING	ISO 10545-11	Exigida / Requested	Resiste Resistant
	CHOQUE TERMICO THERMAL SHOCK RESISTANCE	ISO 10545-9	Declarar resultado / Declared Result	Resiste Resistant
	ABRASION SURFACE ABRASION REISTANCE	ISO 10545-7	Declarar resultado / Declared Result	CLASE 4 (2100)
	RAYADO SCRATCH RESISTANCE	UNE 67101	Declarar resultado / Declared Result	9
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	Minimo clase 3 Min. Class 3	5
	RESISTENCIA QUIMICA / CHEMICAL RESISTANCE Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 3% Acido clorhídrico / Hydrochloric Acid 18% Hipoclorito sódico / Sodium hypochlorite 13%	ISO 10545-13	Minimo GB Min GB	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO ANTI-SLIP	UNE ENV12633 DIN 51130 DIN 51097	Declarar resultado / Declared Result Declarar resultado / Declared Result Declarar resultado / Declared Result	CLASE 1

Para baldosas de porcelanico, grupo Bla (E≤0,5%)